



Den Braven Sealants

Technický list 09.S-T8 Tekutá lepenka

Výrobek Dvousložkový, trvale pružný hydroizolační nátěr, na bázi disperze kopolymerů a směsi modifikovaných přísad s cementem. Po vytvrzení vytváří hydroizolační membránu.

Vlastnosti ☒ Vysoká přilnavost, ke stavebním materiálům, na vodorovné i svislé plochy;
☒ Vhodná pro nadzemní i podzemní aplikace, novostavby i rekonstrukce;
☒ Po vytvrzení trvale pružná, odolná proti povětrnostním vlivům, mrazuvzdorná;

Použití - Hydroizolační nátěry základů staveb, pod obklady a dlažby;
- Hydroizolace bazénů, balkonů, teras a lodžii, nádrží na užitkovou vodu;
- Opravy průsaků studničních skruží, izolace sklepních prostor, opěrných zdí, antikorozi nátěry ocelových konstrukcí;

Balení Kbelík 7kg, 15kg a 25kg
Barva Složka A – tekutá: mléčně bílá. Složka B – sypká šedivá.

Technické údaje

Základ – složka A	-	emulze kopolymerů	
Základ – složka B	-	směs modifikovaných přísad s cementem	
Měrná hmotnost sypké složky B	kg/m ³	1250	
Plošná hmotnost (při tl.2mm)	kg/m ²	2,5-3,5	(dle ČSN 50 3602)
Sušina, podíl pevných látek	%	60	
Tepelná odolnost	°C	+5	(při přepravě nesmí zmrznout)
Tepelný rozsah použití	°C	+10 / +30	
Zpracovatelnost	hod	4	(po namíchání při 20°C a 55% rel. vlhkosti)
Doba vytvrzování	hod	24	(po namíchání při 20°C a 55% rel. vlhkosti)
Pevnost v tahu	MPa	≥ 1,0 (N/mm ²)	(dle STN EN ISO 527-3)
Přidržnost k podkladu	MPa	≥ 1,2	(dle STN 73 2577 – beton, zdivo)
Tažnost	%	12,2	(dle ČSN ISO 527-3 požadavek ≥ 10%)
Nasákavost	%	12,5	(dle ČSN EN ISO 62 požadavek ≤ 15%)
Vodotěsnost	při tlaku 0,8 MPa	bez průsaku	(dle STN EN 12390-8)
Propustnost vodních par	g/(m ² .24hod)	≤ 50	(dle STN 73 2580)
Odolnost vůči vodě – přidržnost k podkladu po 7 dnech uložení ve vodě	MPa	≥ 0,5	(dle STN EN ISO 2812-2 – beton, zdivo)
Odolnost vůči náhlým teplotním změnám – přidržnost k podkladu po 25 cyklech	MPa	≥ 0,5	(dle STN 73 2581 – beton, zdivo)
Mrazuvzdornost – přidržnost k podkladu po 25 zmrazovacích cyklech	MPa	≥ 0,5	(dle STN 73 2579 – beton, zdivo)
Skladovatelnost	měsíce	12	(při teplotách od +10°C do +25°C)
Přibližná spotřeba na 1 m ²	kg	1,5	(2 nátěry pro stékající vodu)
	kg	2,0	(3-4 nátěry pro tlakovou vodu)

Den Braven Czech and Slovak s.r.o.

Adresa: 793 91 Úvalno 353, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205, Česká republika

Bankovní spojení: KB Krnov, č. ú. 19 - 0848810297 / 0100

info@denbraven.cz

IČO: 25366483, DIČ: CZ25366483

www.denbraven.cz



Den Braven Sealants

Technický list 09.S-T8 Tekutá lepenka

Podklad	Musí být čistý, suchý, pevný, bez volných částic prachu, mastnot a oleje. Ideální podkladem jsou betony, lehčené betony (pórobetony), potěry, mazaniny, omítky, zdící materiály z pálených cihel, desky CETRIS a sádkokartony. Podklady je však zapotřebí nejprve penetrovat, snížit jejich savost.
Ošetření (příprava) podkladu	Zvětralé části a kaverny nutno opravit reprofilační maltou, rohy zaobleny.
Pokyny	S-T8 je dodávána v poměru 3:1 /suchá B a tekutá A. Příprava probíhá postupným vmícháváním suché složky B do tekuté složky A s přidáním vody do max. 15%. Mícháme ručně nebo strojně, dokud směs není kvalitně zhomogenizována. Na připravený podklad nanášíme štětcem nebo válečkem, nejméně ve dvou vrstvách. Rohy a kouty vyztužíme dilatační páskou, která se vkládá do první vrstvy. Podkladní vrstva musí být dostatečně zatuhlá cca po 12 hod, pro zdivo, 24 hod pod obklady a dlažby.
Upozornění	Hydroizolační nátěr nutno chránit před rychlým vyschnutím a slunečním žářem.
Čištění	Materiál: ihned vodou, technický benzín Ruce: mýdlo a voda, reparační krém na ruce.
Bezpečnost	Viz «Bezpečnostní list 09.S-T8».
Aktualizace	Aktualizováno dne: 25.07.2007 Vyhотовeno dne: 13.04.2002

Výrobek je v záruční době konformní se specifikací. Uvedené informace jsou založeny na objektivním testování a naší zkušenosti. V žádném případě neručíme nad rámec uvedených informací. Uvedené informace jsou výsledkem našich testů a zkušeností, jsou však všeobecné povahy a neobsahují záruky. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními zkouškami.